

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ СТАРТОВАЯ IZOSTART W-54

Состав:

Гипс, наполнители, реологические и пластифицирующие добавки.

Преимущества:

Высокие адгезионные свойства и пластичность; - Сохраняет способность поверхности «дышать»; - Не нуждается в дополнительном шпатлевании; - Для внутренних работ.

Область применения:

Предназначена для штукатурно шпатлевочных работ по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, котелец, гипсовые и пено газобетонные блоки, а также блоки типа «фортан» и т.д.).

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Обычные, сильно впитывающие и невпитывающие влагу поверхности обработать грунтовкой, соответствующей типу основания.

Приготовление материала:

В емкость залить чистую воду в соотношении 0,2-0,3 литра воды на 1 кг смеси. Необходимое количество смеси равномерно засыпать в емкость с водой и смешать при помощи малооборотной миксерной насадки. Через 5 минут смесь перемешать еще раз, до получения однородной, без комков, массы. Раствор наносится на поверхность в течение 30-40 минут с момента приготовления.

Способ применения:

Минимальная толщина слоя - 3 мм, оптимальная - 10 мм для потолка, 30 мм для стен. Приготовленный раствор нанести на поверхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания, оштукатуренную поверхность слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической теркой. При соблюдении технологии выполнения работ методом «глянцевания» получается гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании для приклеивания обоев, простой окраски или нанесения структурных красок и декоративных материалов. Для получения гладких поверхностей, где необходимо выравнивание в несколько слоев, рекомендуется на еще не высохший первый слой нанести борозды в виде «ласточкиного хвоста». Повторно можно штукатурить после схватывания первого слоя. Оптимальная температура высыхания - от +10°С, при условии хорошей вентиляции, без сквозняков. Применение мощного обогрева или сквозняки могут привести к неравномерному высыханию поверхности и появлению трещин. Использовать только чистые емкости и инструменты.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°С до +25°С.

Технические данные.

Толщина штукатурного слоя: 3,0-30,0 мм

Пропорция смеси: 0,2-0,3 л воды/кг

Удобоукладываемость: до 40 мин

Расход: 8-10 кг/1м²/10мм

Дальнейшие работы: не ранее 2 суток

Прочность на сжатие (минимальная): ≥ 20 кгс/см²

Температура основания: от +5°С до +30°С

Хранение: в фирменных неповрежденных мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

Срок хранения: 6 месяцев.