

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ FINISHSATEN W-55

Область применения

Шпаклевка финишная белая FINISHSATEN W-55 - смесь с высокой пластичностью, предназначена для выполнения окончательной тонкослойной высококачественной отделки всех видов минеральных недеформируемых оснований. Эффективна при ремонте трещин, раковин, выемок и других дефектов на поверхности оснований глубиной до 5 мм. Шпаклевка финишная FINISHSATEN W-55 применяется внутри и снаружи зданий, в производственных и жилых помещениях, а также в условиях повышенной влажности. Рекомендуются для декоративной отделки фасадов и интерьеров с созданием различных фактур, обладает высокой степенью белизны.

Подготовка основания

Обрабатываемые поверхности должны быть очищенными от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. Непрочные участки основания удалить. Неровности поверхности до 5 мм выровнять штукатурной смесью TM WAISER, большие неровности стен штукатурным раствором TM WAISER. Сильновпитывающие основания перед выполнением работ необходимо обработать одной из глубокопроникающих эмульсий TM WAISER и выдержать 4 часа. Перед нанесением очередных слоев шпаклевки рекомендуется, также поверхность обработать одной из глубокопроникающих грунтующих эмульсий TM WAISER.

Приготовление смеси

Сухую смесь необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,65 - 0,7 л. воды на 1 кг. смеси (16,25 – 17,5 л. воды на мешок 25кг.) при одновременном перемешивании вручную или механически (дрелью на низких оборотах) до получения однородной массы с необходимой консистенцией. Через 5 минут смесь необходимо повторно перемешать, после чего её можно использовать на протяжении 1 часа. В процессе работы консистенцию растворной смеси следует поддерживать за счет повторного перемешивания, а не добавления воды.

Способ применения

Финишная шпаклевочная смесь наносится на основание вручную с помощью шпателя. Максимальная толщина наносимого слоя не должна превышать 5 мм, минимальная – 0,2мм. При работе шпателем не должно оставаться границ при движении в обратную сторону. Для получения ровной поверхности, через 5 - 10 минут (в зависимости от характера основания и условий наружной среды) после нанесения финишного шпаклевочного слоя при помощи шпателя или нержавеющей терки сделать полное выглаживание поверхности. Для получения фактурной поверхности необходимо через 5 - 10 минут после нанесения финишной шпаклевочной смеси использовать резиновый валик с желаемым рисунком или другой инструмент. Инструменты необходимо вымыть водой сразу после окончания работ. Шлифование поверхности можно начинать в среднем через 24 часа. Окрашивание красками на водной основе можно производить через 3 суток после нанесения FINISHSATEN W-55, красками на основе органических растворителей минимум 7 суток (остаточная влажность не более 4%). В случае использования шпаклевки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем.

Технические данные

Толщина штукатурного слоя	0,2 – 5,0 мм
Пропорция смеси	0,65 – 0,70 л воды/кг
Удобоукладываемость	до 60 мин
Время окончательного схватывания	120 мин
Дальнейшие работы	не ранее 3 суток
Прочность на сжатие (минимальная)	≥ 20 кгс/см ²
Морозостойкость	не менее 75 циклов
Температура эксплуатации	от 0°С до +60°С
Температура основания	от +5°С до +30°С

Расход

* Средний расход смеси 1 кг/м² на каждый мм толщины

Примечание

Работы следует выполнять при температуре от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20° С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться. Во время нанесения и высыхания шпаклевки, ее необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и ветра до полного высыхания.

Упаковка

Бумажный мешок по 25 кг.